

### **Informacje ogólne**

**Reflexite® VC104+ RG** może być zastosowany na pomalowanych sztywnych powierzchniach nowych/używanych ciężarówek i nacze. Do niepomalowanych powierzchni takich jak stal nierdzewna prosimy o kontakt z firmą Reflexite.

### **Potrzebne narzędzia**

\*Czysta Tkanina

\*Nóż

\*Plastikowa płytką, aby uniknąć zarysowań na taśmie

\*Dla starych pojazdów: materiał ścierny

\*Rozpuszczalnik: Alkohol izopropylowy (IPA)

### **Temperatura nakładania**

Zalecany zakres temperatur, przy których uzyskuje się najlepsze efekty to temperatury pomiędzy 15°C a 38°C. Temperatura musi być stała minimum przez 1 godz. po nałożeniu taśmy. Uwaga! VC104+ RG należy przechowywać w temperaturze pokojowej, (23°C).

### **Gdzie naklejać**

Użyj wskazówek ukazanych w dyrektywie ECE104, aby zapewnić poprawne położenie taśmy na pojeździe.

### **KROK 1: Przygotowanie powierzchni**

Pojazdy Używane

Sprawdź czy pojazd nadaje się do naklejenia danego rodzaju taśmy. Unikaj naklejania taśmy na dziurach, nitach, rdzy i na odchodzącej farbie. Taśmę należy nakładać na równej, czystej, jednolitej powierzchni. Uwaga! Nakładający odpowiada za upewnienie się czy podłoże jest odpowiednio przygotowane.

### **KROK 2: Czyszczenie podłoża**

Przed przyklejeniem taśmy należy usunąć wszelkie zabrudzenia lub zanieczyszczenia. Bardzo ważne jest to, aby na powierzchni nie było kurzu, smarów. Najlepiej aby powierzchnia na którą będzie naklejana taśma była całkowicie gładka. Użyj czystego materiału nasączonego izopropylowym alkoholem. Czyszczenie powinno odbywać się w jednym kierunku, aby uniknąć rozpowszechniania się zabrudzenia. Za pomocą czystego materiału usuń rozpuszczalnik przed jego wyparowaniem. Powtórz ten proces aż do momentu, kiedy nie ma widocznych śladów zabrudzeń na materiale. Przed rozpoczęciem nakładania upewnij się, że powierzchnia jest sucha i alkohol izopropylowy całkowicie wyparował.

Pojazdy używane

Dodatkowy krok jest potrzebny w przypadku pojazdów używanych. Po zakończeniu powyższego procesu czyszczenia, należy przetrzeć powierzchnię materiałem ściernym i ponownie wyczyścić ją za pomocą alkoholu izopropylowego i czystego materiału.

### **KROK 3: Oznaczanie powierzchni**

Zaznacz ołówkiem linię naprowadzającą lub zastosuj taśmę maskującą

#### **KROK 4: Nakładanie**

Przyklej końcówkę taśmy na powierzchni 20mm od krawędzi, usuń warstwę zabezpieczającą klej w przybliżeniu 1m i przyklej taśmę przy użyciu plastikowej płytki. Powtórz proces na całej długości samochodu. Unikaj dotykania taśmy od strony kleju. Po zakończeniu procesu, przeciągnij plastikową płytką po całej długości taśmy w celu usunięcia pęcherzyków powietrza lub zmarszczeń.

Ważne jest aby końcówki taśmy zostały prawidłowo przyklejone do powierzchni.

Po nałożeniu taśmy nie powinny być widoczne pęcherzyki powietrza, a jeżeli takowe się pojawiają, można usunąć je przebijając igłą lub naciskając ostrym nożem.

Uwaga! Rogi taśmy muszą być zaokrąglone przy użyciu nożyczek lub ostrza. Zaleca się, aby zostało to zrobione przed naklejeniem taśmy, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia powierzchni. Jeżeli okleja się całą powierzchnię dookoła rogi taśmy mogą zachodzić na siebie.

#### **Step 5: Czas niezbędny do prawidłowego przyklejenia się taśmy**

Zaleca się by pojazd nie był ruszany przez 1 godz. po oklejeniu.

#### **KONSERWACJA**

Reflexite® VC104+ RG można czyścić ręcznie przy użyciu szczotki, szmatki lub gąbki, stosując do tego wodę, mydło lub detergenty, po których użyciu należy czyszczoną powierzchnię dokładnie spłukać wodą.

#### **Czyszczenie pod ciśnieniem**

Poddając je czyszczeniu w automatycznej myjni samochodowej lub czyszcząc je standardowym wysokociśnieniowym sprayem, należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Max. Ciśnienie – 1200 PSI / 80 bar
- Max. Temperatura wody/roztworu 60°C
- dysza czyszcząca z otworem stożkowym stosowana pod kątem 40°
- narzędzia do czyszczenia powinny być używane pod kątem nie większym niż 45 stopni od powierzchni
- dyszę czyszcząca należy trzymać w odległości co najmniej 60cm od czyszczonej powierzchni

Używając środków czyszczących, rozcieńczaj je zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez ich producentów. Po użyciu, dokładnie spłucz czyszczoną powierzchnię.

#### **WAŻNE**

Wszystkie produkty Reflexite podlegają rygorystycznym kontrolom jakości w trakcie ich wytwarzania. Producent gwarantuje ich najwyższą jakość.

Informacje publikowane na temat produktów Reflexite oparte są na badaniach uznawanych przez Producenta za wiarygodne, aczkolwiek informacje te nie są gwarancją.

Ponieważ produkty Reflexite mają różnorodne zastosowania, a także dlatego, że stale wytwarzane są nowe produkty, przed dokonaniem zakupu kupujący powinien upewnić się, czy wybrany przez niego produkt nadaje się do zastosowania w określonym celu.

Producentowi przysługuje prawo zmian specyfikacji bez uprzedzenia.